

# Technisches Datenblatt

## PGR 5000

### Produktbeschreibung

PGR 5000 wird aus Gummigranulat hergestellt. Das Granulat wird mit PUR-Bindemittel beaufschlagt und in einer Form bis zum Erreichen des gewünschten spezifischen Gewichtes verpresst.



### Technische Daten

Eigenschaften	Spezifikation	Einheit	Methode
<b>Spezifisches Gewicht</b>	700 - 840	kg/m <sup>3</sup>	ISO 845
<b>Zugfestigkeit</b>	> 400	kPa	ISO 1798
<b>Reißdehnung</b>	> 40	%	ISO 1798
<b>Mittl.theoretische Wärmeleitzahl</b>	0,1400	W/mK	ISO 8302
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40 bis +80	° C	
<b>Brandklasse/Klassifizierung</b> (≥ 6 mm)	E		DIN EN 13501-1 DIN EN ISO 11925-2

Ursprungsland: Deutschland



**GuKoTech GmbH**

Galgenbergstr. 9

D-72622 Nürtingen

Telefon +49 (0) 7022 - 501-342

Germany

erstellt: 06/2013

Alle genannten Daten sind Durchschnittswerte unserer internen Qualitätskontrolle